

SB DECK OIL CLEAR

SKI050.00S.XXX

Olio impregnante naturale per legno in esterno

Caratteristiche principali del prodotto

Proprietà tipiche:	Esalta il colore del legno	Contiene filtri UV	Resistente all'esterno
Uso consigliato:	Gazebo	Bordi piscina	Mobili per esterno
Metodo di applicazione:	Pennello	Rullo	Straccio
Preparazione del prodotto:	Per applicazione su legno tinto o grezzo: Pronto all'uso come monocomponente. Lascia un aspetto molto caldo al legno trattato.		

Colori disponibili

Clear	208 Teak	252 Noce scuro	
-------	----------	----------------	--

Caratteristiche Chimico-Fisiche (20°C)

Residuo solido (%)	36 - 45	Verticalità massima (µm umidi)	
Peso Specifico (g/cm ³)	0,900 – 1,000	N. consigliato di mani	1 - 2
Viscosità DIN 4 (s)	12 – 15	Quantità consigliata (gr/m ²)	min: 50 max: 60
PH		Resa metrica (m ² /litri)	15 – 20

Caratteristiche Applicative

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 120 g/m²			
Fuori polvere	6 - 8 ore		
Secco al tatto	12 - 24 ore		
Calpestabile	24 ore		

Preparazione del substrato

Legno grezzo: Carteggiare accuratamente il substrato con abrasivi grana 100. Pulire il supporto molto bene, rimuovere le cere, i grassi e le tracce di resina. Non applicare su fondi nitro, poliuretanicici o a base acqua ma solo su legno grezzo.

Istruzioni applicative

Applicare la prima mano con stendi olio o rullo a pelo raso o un pennello senza eccedere nelle quantità. Ad avvenuta essiccazione, dopo 24 ore è possibile applicare una seconda mano con le stesse modalità. Areare l'ambiente durante l'applicazione. E' opportuno proteggere per almeno un giorno dopo l'applicazione il manufatto trattato ad olio per permettere una corretta essiccazione.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con diluente sintetico. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con diluente sintetico.
- Manutenzione ordinaria: pulire regolarmente con detergente neutro
- Manutenzione straordinaria: riapplicare SB Deck Oil ogni 4-6 mesi, carteggiando le zona danneggiate uniformando con uno straccio fino ad assorbimento ultimato.

Additivi

Azione	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 kg
Rallentante	Diluente sintetico	5-20 max.	1250-5000 gr.